




MiquDrill 200 - beschichtet

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG
● Sehr gut geeignet | ● Gut geeignet | ○ bedingt geeignet | ☒ Nicht empfohlen



BOHREN MIT AUSSENKÜHLUNG | SCHNITTDATENÜBERSICHT




Werkstoffgruppe	Werkstoff	Wr.Nr.	DIN	AISI/ASTM/UNS	v _c [m/min]	Q ₁	Q ₂	f [mm/U]		
								Ød1 0.3-0.6 mm f	Ød1 0.6-1.0 mm f	Ød1 1.0-1.5 mm f
P	Stähle unlegiert Rm < 800 N/mm ²	1.0301	C10	AISI 1010	40-70	siehe I ₁	-	0.009	0.016	0.023
		1.0401	C15	AISI 1015						
		1.1191	C45E/CK45	AISI 1045						
		1.0044	S275JR	AISI 1020						
		1.0715	11SMn30	AISI 1215						
	Stähle niedriglegiert Rm > 900 N/mm ²	1.5752	15NiCr13	ASTM 3415 / AISI 3310	30-40	siehe I ₁	-	0.007	0.011	0.015
		1.7131	16MnCr5	AISI 5115						
		1.3505	100Cr6	AISI 52100						
		1.7225	42CrMo4	AISI 4140						
		1.2842	90MnCrV8	AISI O2						
	Werkzeugstähle hochlegiert Rm < 1200 N/mm ²	1.2379	X153CrMoV12	AISI D2	30-60	siehe I ₁	-	0.004	0.009	0.014
		1.2436	X210CrW12	AISI D4/D6						
1.3343		HS6-5-2C	AISI M2 / UNS T11302							
1.3355		HS18-0-1	AISI T1 / UNS T12001							
M	Rostfreie Stähle- ferritisch	1.4016	X6Cr17	AISI 430 / UNS S43000						
		1.4105	X6CrMoS17	AISI 430F						
		1.4034	X46Cr13	AISI 420C						
	Rostfreie Stähle- martensitisch	1.4112	X90CrMoV18	AISI 440B						
		1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	AISI 630 / ASTM 17-4 PH						
		1.4545	X5CrNiCuNb 15-5	ASTM 15-5 PH						
	Rostfreie Stähle- austenitisch	1.4301	X5CrNi 18-10	AISI 304						
		1.4435	X2CrNiMo 18-14-3	AISI 316L						
		1.4441	X2CrNiMo 18-15-3	AISI 316LM						
	1.4539	X1NiCrMoCu 25-20-5	AISI 904L							
K	Gusseisen	0.6020	GG20	ASTM 30	30-70	siehe I ₁	-	0.007	0.013	0.023
		0.6030	GG30	ASTM 40B						
		0.7040	GGG40	ASTM 60-40-18						
		0.7060	GGG60	ASTM 80-60-03						
N	Aluminium Knetlegierungen	3.2315	AlMgSi1	ASTM 6351	80-150	siehe I ₁	-	0.010	0.023	0.038
		3.4365	AlZnMgCu1.5	ASTM 7075						
	Aluminium Druckgusslegierungen	3.2163	GD-AlSi9Cu3	ASTM A380	60-100	siehe I ₁	-	0.008	0.019	0.030
		3.2381	GD-AlSi10Mg	UNS A03590						
	Kupfer	2.004	Cu-OF / CW008A	UNS C10100	40-70	siehe I ₁	-	0.008	0.014	0.023
		2.0065	Cu-ETP / CW004A	UNS C11000						
	Messing bleifrei	2.0321	CuZn37 CW508L	UNS C27400	40-70	siehe I ₁	-	0.008	0.014	0.023
		2.036	CuZn40 CW509L	UNS C28000						
	Messing, Bronze Rm < 400 N/mm ²	2.0401	CuZn39Pb3 / CW614N	UNS C38500	40-150	siehe I ₁	-	0.008	0.017	0.030
		2.102	CuSn6	UNS C51900						
Bronze Rm < 600 N/mm ²	2.0966	CuAl10Ni5Fe4	UNS C63000	30-40	siehe I ₁	-	0.007	0.011	0.015	
	2.096	CuAl9Mn2	UNS C63200							
S ₁	Hitzebeständige Stähle	2.4856		Inconel 625						
		2.4668		Inconel 718						
		2.4617	NiMo28	Hastelloy B-2						
		2.4665	NiCr22Fe18Mo	Hastelloy X						
S ₂	Titan rein	3.7035	Gr.2	ASTM B348 / F67						
		3.7065	Gr.4	ASTM B348 / F68						
S ₃	Titan Legierungen	3.7165	TiAl6V4	ASTM B348 / F136						
		9.9367	TiAl6Nb7	ASTM F1295						
S ₃	CrCo-Legierungen	2.4964	CoCr20W15Ni	Haynes 25						
			CrCoMo28	ASTM F1537						
H ₁	Stähle gehärtet < 55 HRC	1.2510	100MnCrMoW4	AISI O1	20-40	0.5xd1	0.5xd1	0.003	0.004	0.007
H ₂	Stähle gehärtet ≥ 55 HRC	1.2379	X153CrMoV12	AISI D2						

Bohrprozess MiquDrill 200

BOHRUNG IN EINEM BOHRSTOSS (ALLE MATERIALIEN MIT AUSNAHME VON GEHÄRTETEM STAHL)

1 | PILOTBOHRUNG ODER KURZBOHRUNG

- Mit MiquDrill 200 bis maximale Bohrtiefe Q_1 in einem einzigen Bohrstoss (siehe Schnittdatentabelle).



Bemerkung:

Nach dem Erreichen der gewünschten Bohrtiefe kann mit reduziertem Eilgang oder ggf. Eilgang (bei idealen Bedingungen) zurückgefahren werden.

BOHRUNG GEMÄSS DIN 66025 / PAL (MATERIALABHÄNGIG SIEHE SCHNITTDATENTABELLE)


Bohrung gemäss DIN 66025 / PAL

G83 Tiefbohrzyklus mit Spanbruch und Entspänen


Q = Tiefe des jeweiligen Bohrstosses

1 | PILOTBOHRUNG ODER KURZBOHRUNG

- Mit MiquDrill 200 bis maximale Bohrtiefe Q_1 (siehe Schnittdatentabelle) in einem einzigen Bohrstoss, danach entspänen.



- Weitere Bohrstösse Q_x gemäss Schnittdatentabelle, anschliessend entspänen.



Bemerkung:

Zwischen den Bohrstössen komplett aus der Bohrung fahren.

Nach dem Erreichen der gewünschten Bohrtiefe kann mit reduziertem Eilgang oder ggf. Eilgang (bei idealen Bedingungen) zurückgefahren werden.